

Podlahový tvrdý olej



Charakteristika:

Vysoko hodnotné zušľachtenie dreva podľa najnovších trendov. Tvrdý podlahový olej je nízko-vizkózný založený na kombinácii rastlinných olejov, mastných kyselín a éterických olejov. Zachováva prirodzené vlastnosti dreva ako priedušnosť, pórovitosť a schopnosť difúzie. Zamedzuje tvorbe elektrostatického náboja a nevyvoláva alergické reakcie.

Použitie:

- Použitie v interiéri.
- Povrchová úprava všetkých drevených výrobkov, zvlášť výrobkov umiestnených v prostredím s vysokým chemickým zaťažením.
- Ideálny pre povrchovú úpravu drevených podláh.
- Vhodný tiež pre úpravu korku a podláh z prírodného kameňa (napr. tehla)

Spôsob nanášania:

Tvrdý podlahový olej aplikovať štetcom, striekacou pištoľou, valčekom alebo handričkou v **1 – 2 vrstvách**. Olej je možné ohriať na vyššiu teplotu, maximálne 60°C, pričom sa zvýši penetračná schopnosť a rýchlosť zasychania. Zvyšný olej nesmie zostať na povrchu.

Výdatnosť:

1. Nános: 10 – 14 m²

Závisí od druhu upravovanej dreveniny, kvalite brúsenia, prípadne od predošlej vrstvy náteru.

Riedidlo: izoparafínové riedidlo COMPLEX ISOPAR alebo riedidlo do farieb.

Farebné odtiene:

Balenie:

1 liter, 5 litrov, 25 litrov, 30 litrov, 200 litrov, 1000 litrov.

Objemová hmotnosť:	Cca. 0,84 kg/l
Viskozita:	Riedky
Zápach:	Príjemne jemný
Bod vzplanutia:	62°C
Spotreba:	Neriedený 60 – 80 g/m ² na jeden náter. 1 liter vystačí na cca 10 – 14 m ² , v závislosti na absorpčných vlastnostiach dreva.
Riedenie:	Používať neriedené. Na umývanie náradia a nádob používať špeciálne riedidlo COMPLEX KHV/ISO alebo terpentínový olej.
Balenie	1 liter, 5 litrov, 25 litrov, 30 litrov - plechové nádoby, 200 litrov - sud, 1000 litrov – kontajnéry.
Preprava:	Nie nebezpečné
Zasychanie:	Suché proti prachu: približne 40 min. Suché na dotyk: približne 90 min. Stohovateľné: približne 3 hod. Pretierateľné: približne 6 hod. Úplne suché: cca 24 hod. Poznámka: Suchý povrch sa môže leštiť vhodným leštiacim náradím.
Skladovanie:	Doba použiteľnosti: minimálne 1 rok pri normálnej teplote v uzavretých originálnych obaloch. VbF trieda: N / A